

## 塗料の種類      耐用年数と特性

フッ素樹脂塗料 15～20年

塗膜はガラス質に近く高耐候性です。高価です。

シリコン樹脂塗料 12～15年

フッ素樹脂に次ぐ耐候性あり、住宅用に適する。

ウレタン樹脂塗料 8～10年

耐久性・耐候性に優れ、多方面で使用されている。

アクリル樹脂塗料 5～7年

油性ペイントより耐候性あり、色あせしにくい。

**耐用年数は目安です。**

**紫外線や湿度、下地処理の状況で変動します。**